

Elcometer 129 Rubert und Rugotest Vergleichsscheiben



Elcometer 129 Rubert und Rugotest Vergleichsscheiben

Verwendbar in Übereinstimmung mit: ASTM D 4417 Method A
--

Elcometer 129 Rubert und Rugotest Vergleichsscheiben

Mit Hilfe von Vergleichsscheiben lässt sich die Oberflächenrauheit durch Berührung und Sichtvergleich annähernd bestimmen.

Die Elcometer 129 Rubert Vergleichsscheiben sind in zwei Ausführungen lieferbar:

- Elcometer 129 Rubert – als Schrotstrahl- oder Kugelstrahl ausführung
- Elcometer 129 Rugotest 03A – enthält schrot- und kugelgestrahlte Profile auf dem gleichen Feld
- Nur metrische Einheiten
- Rauheit wird zwecks leichter Identifizierung als Klasse und Gruppe angegeben

Oberflächenprofil

Eine sachgemäße und effektive Vorbereitung der Oberfläche vor dem Beschichten ist unabdingbar. In diesem

Zusammenhang muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche die richtige Rauheit (Profil) besitzt.

Bei einem zu niedrigen Profil wird die Haftfähigkeit der Beschichtung beeinträchtigt. Im umgekehrten Fall besteht die Gefahr, dass die Profilspitzen unbeschichtet bleiben und so Roststellen auftreten können.

	Elcometer 129/1 Rubert Schrot	Elcometer 129/2 Rubert Kugel Elcometer	129/3 Rugotest Kugel und Schrot
Profile	0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5µm	0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5µm	N6, N7, N8, N9, N10 und N11 entspricht 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 und 25µm Rauheit
Bestellnummer	E129----1	E129----2	E129----3

ähnliche Produkte



Elcometer 223

Das Elcometer 223 ist eine batteriebetriebene digitale Profil-Messuhr zur Bestimmung der Rautiefe einer Oberfläche ähnlich wie beim Elcometer 123, verfügt aber zusätzlich über einen RS232 Datenausgang.



Elcometer 101 Skala 45

Während Vergleichsstandards eine annähernde Bestimmung der Oberflächenrauheit durch Berührung und Sichtvergleich ermöglichen, misst das Elcometer 101 die Rauheit von Eisen- und Stahloberflächen.



Elcometer 122 Testex-Film

Während bei Vergleichsstandards die Oberflächenrauheit durch Sichtvergleich und durch Berühren bestimmt wird, kann der Anwender mit dem Elcometer 122 Testex-Film die Profilrauheit messen.



Elcometer 125

Mit diesen Vergleichsscheiben lässt sich die Oberflächenrauheit durch Berührung und Sichtvergleich annähernd bestimmen.



Elcometer 127

Mit diesen Vergleichsstandards lässt sich die Oberflächenrauheit durch Berührung und Sichtvergleich annähernd bestimmen.



Elcometer 133

Mit Hilfe von Vergleichsscheiben lässt sich die Oberflächenrauheit durch Berührung und Sichtvergleich annähernd bestimmen. Die Elcometer 133 Schiffspropeller Vergleichsscheiben wurden speziell für die spezifischen Profile von Schiffsschrauben entwickelt.

ENGLAND

Elcometer Ltd
Edge Lane
Manchester M43 6BU

Tel: +44 (0) 161 371 6000
Fax: +44 (0) 161 371 6010
e-mail: sales@elcometer.com
www.elcometer.com

USA

Elcometer Inc
1893 Rochester Industrial Drive
Rochester Hills Michigan 48309

Tel: +1 248 650 0500
Toll free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
e-mail: inc@elcometer.com
www.elcometer.com

KANADA

Elcometer Canada Ltd
PO Box 622, 401 Quelette Avenue
Windsor, Ontario N9A 6N4

Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
e-mail: ca_info@elcometer.com
www.elcometer.com

ASIEN & FERNOST

Elcometer (Asia) Pte Ltd
896 Dunearn Rd
Sime Darby Centre #3-09
Singapore 589472,
Republic of Singapore

Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
e-mail: asia@elcometer.com
www.elcometer.com

BELGIEN

Elcometer SA
Rue Vallée 13
B-4681 Hermalle /s Argenteau

Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
e-mail: be_info@elcometer.be
www.elcometer.be

FRANKREICH

Elcometer Sarl
97 Route de Chécy
45430 BOU

Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
e-mail: fr_info@elcometer.fr
www.elcometer.fr

DEUTSCHLAND

Elcometer Instruments GmbH
Ulmer Strasse 68
D-73431 Aalen

Tel: +49 (0)7361 52806 0
Fax: +49 (0)7361 52806 77
e-mail: de_info@elcometer.de
www.elcometer.de