

## Sondas Elcometer 355



### Sondas Elcometer 355

Los módulos de sondas únicos Elcometer funcionan de forma versátil con los medidores de espesor de revestimiento Elcometer 355.

Los módulos de sondas pueden emplearse indistintamente con sustratos metálicos ferrosos (F) y no ferrosos (N).

La mayoría de módulos de sondas ofrecen una precisión del  $\pm 1\%$  de lectura en una gran variedad de revestimientos y superficies.

Sondas Elcometer 355

Tipo de sonda	Número pieza	Rango de medición		Precisión <sup>1</sup>		Resolución		Divisiones rango	
		$\mu\text{m}$	milipulg.	$\mu\text{m}$	milipulg.	$\mu\text{m}$	milipulg.	$\mu\text{m}$	milipulg.
F1 Estándar	T35511952	0-1500	0-60	$\pm 1\%$ ó $\pm 1\mu\text{m}$	$\pm 1\%$ ó $\pm 0,04$ milipulg.	0,1 0,5 1,0	0,005 0,02 0,05	0-200 200-500 500-1500	0-8 8-20 20-60
F1 Ángulo derecho	T35511953								
F1 telescópico	T35511959								
F1A (automoción)	T35512400								
F2 Estándar	T35511954	0-5mm	0-200	$\pm 1\%$ ó $\pm 5\mu\text{m}$	$\pm 1\%$ ó $\pm 0,2$ milipulg.	2 5	0,1 0,2	0-0,5mm 0,5-5mm	0-20 20-200
F2 Ángulo derecho	T35511955								
F2 telescópico	T35511960								
F3 Estándar	T35511956	0-13mm	0-500	$\pm 2\%$ ó $\pm 30\mu\text{m}$	$\pm 2\%$ ó $\pm 1$ milipulg.	5 10	0,2 0,5	0-1mm 1-13mm	0-40 40-500
F4 Estándar	T35511950	0-250	0-10	$\pm 1\%$ ó $\pm 1\mu\text{m}$	$\pm 1\%$ ó $\pm 0,04$ milipulg.	0,1	0,005	0-250	0-10
F4 Ángulo derecho	T35511951								
F5 (barras refuerzo)	T35511962	0-800	0-32	$\pm 1\%$ ó $\pm 2\mu\text{m}$	$\pm 1\%$ ó $\pm 0,08$ milipulg.	1	0,1	0-800	0-32
F6 Estándar	T35511964	0-25mm	0-1000	$\pm 2\%$ ó $\pm 100\mu\text{m}$	$\pm 2\%$ ó $\pm 4$ milipulg.	10 50	0,5 2	0-5mm 5-25mm	0-200 200-1000
N1 Estándar	T35511982	0-1500	0-60	$\pm 1\%$ ó $\pm 1\mu\text{m}$	$\pm 1\%$ ó $\pm 0,04$ milipulg.	0,1 0,5 1,0	0,005 0,02 0,05	0-200 200-500 500-1500	0-8 8-20 20-60
N1 ángulo derecho	T35511983								
N2 Estándar	T35511984	0-5mm	0-200	$\pm 1\%$ ó $\pm 15\mu\text{m}$	$\pm 1\%$ ó $\pm 0,6$ milipulg.	2 5	0,1 0,2	0-0,5mm 0,5-5mm	0-20 20-200
M4 (anodizadores)	T35511980	0-250	0-10	$\pm 1\%$ ó $\pm 1\mu\text{m}$	$\pm 1\%$ ó $0,04$ milipulg.	0,1	0,005	0-250	0-10

<sup>1</sup> todas las mediciones se muestran en  $\mu\text{m}$  o milipulg., salvo que se especifique lo contrario.

## Productos Asociados



Medidores de espesor de revestimiento Elcometer 355

Precisión, simplicidad, versatilidad y flexibilidad son las insignias del Elcometer 355, un sistema de medición manual y vanguardista diseñado para ahorrar tiempo y dinero. La superioridad del Elcometer 355 se explica por su sistema de medición, que incorpora varios módulos de sondas intercambiables con una precisión del  $\pm 1\%$  de lectura en una amplia variedad de revestimientos y sustratos, incluyendo los sustratos ferrosos y no ferrosos.

### INGLATERRA

Elcometer Instruments Ltd  
Edge Lane  
Manchester M43 6BU

Tel: +44 (0)161 371 6000  
Fax: +44 (0)161 371 6010  
correo electr.: sales@elcometer.com  
www.elcometer.com

### U.S.A.

Elcometer Inc  
1893 Rochester Industrial Drive  
Rochester Hills Michigan 48309

Tel: +1 248 650 0500  
Gratuito: 800 521 0635  
Fax: +1 248 650 0501  
correo electr.: inc@elcometer.com  
www.elcometer.com

### CANADÁ

Elcometer Ltd  
PO Box 622, 401 Ouelette Avenue  
Windsor, Ontario N9A 6N4

Tel: +1 248 650 0500  
Gratuito: 800 521 0635  
Fax: +1 248 650 0501  
correo electr.: ca\_info@elcometer.com  
www.elcometer.com

### ASIA Y LEJANO ORIENTE

Elcometer (Asia) Pte Ltd  
896 Dunearn Rd  
Sime Darby Centre #3-09  
Singapore 589472,  
Republic of Singapore

Tel: +65 6462 2822  
Fax: +65 6462 2860  
correo electr.: asia@elcometer.com  
www.elcometer.com

### BÉLGICA

Elcometer SA  
Rue Vallée 13  
B-4681 Hermalle /s Argenteau

Tel: +32 (0)4 379 96 10  
Fax: +32 (0)4 374 06 03  
correo electr.: be\_info@elcometer.be  
www.elcometer.be

### FRANCIA

Elcometer Sarl  
97 Route de Chécy  
45430 BOU

Tel: +33 (0)2 38 86 33 44  
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66  
correo electr.: fr\_info@elcometer.fr  
www.elcometer.fr

### ALEMANIA

Elcometer Instruments GmbH  
Himmlingstraße 18  
D-73434 Aalen

Tel: +49 (0)7366 91 92 83  
Fax: +49 (0)7366 91 92 86  
correo electr.: de\_info@elcometer.de  
www.elcometer.de